

COMPLEX NOVAFER

Caracterizarea materialului

Material de etanşare format dintr-o insertie din bandă de oțel laminată la rece perforată, pe care se aplică, pe ambele fete, prin presare un material moale nemetalic, non azbest, rezistent la temperatură.

Description of the material

Sealing material composed of a perforated cold steel strip as core, coated by pressing on both sides with asbestos free soft nonmetallic material resistant at temperature

Mod de livrare

- Plăci : latime 500mm
lungime maximum 1500 mm
- Straifuri cu dimensiuni la cerere.

How is delivered

- Sheet: width-500mm
length-max 1500 mm
- Strips :sizes at request

Domenii de utilizare tipică

Se utilizează la realizarea garniturilor de chiulă pentru motoarele cu aprindere prin scanteie (OTTO) și prin compresie (Diesel) și pentru alte tipuri de garnituri supuse unor solicitări termice și mecanice ridicate.

Fields of typical application

It is used for the production of cylinder head gaskets as for ignition engines (Otto) and for self ignition engines (Diesel) and for other types of sealing gaskets for high thermal and mechanical requirements.

Grosimi

- 1,0; 1,2; 1,35; 1,4; 1,6; 1,8; 2 mm;
Abateri limită la grosime:
- pentru grosimile: 1,0; 1,2; 1,35; 1,4; 1,6; 2 ± 0,08 mm
- pentru grosimea 1,8 ± 0,1 mm

Thicknesses

- 1,0; 1,2; 1,35; 1,4; 1,6; 1,8; 2 mm;
Limited tolerance for thickness:
- 1,0; 1,2; 1,35; 1,4; 1,6; 2 ± 0,08 mm
- 1,8 ± 0,1 mm

	Denumire caracteristica (Characteristics)	Metoda de determinare	UM	Valori impuse
Caracteristici fizico-chimice (Physical-chemical characteristics)	Compresibilitate (Compressibility)	ASTM F36J (SR3498/6-2000)	%	7÷19
	Revenire elastică (Recovery)	ASTM F36J (SR3498/6-2000)	%	Min. 50
	Rezistență față de fluide (Fluids resistance): Ulei (Oil) ASTM 3 - 5 h la 150°C - compresibilitate (compressibility) - revenire elastică (recovery) - variația masei (weight variation) - variația grosimii (thickness variation)	ASTM F36J (SR3498/6-2000) ASTM F36J (SR3498/6-2000) ASTM F146 (SF26/6-2000) ASTM F146 (SF26/6-2000)	% % % %	7÷19 Min. 50 Max. 15 Max. 8
	Carburant (Fuel) ASTM B - 5 ore la temperatura ambianta (shonrs at environment temperature) - compresibilitate (compressibility) - revenire elastică (recovery) - variația masei (weight variation) - variația grosimii (thickness variation)	ASTM F36J (SR3498/6-2000) ASTM F36J (SR3498/6-2000) ASTM F146 (SF26/6-2000) ASTM F146 (SF26/6-2000)	% % % %	7÷19 Min. 50 Max. 10 Max. 6
	Lichid antigel (Antifreeze solution) – 5 h la 110°C - compresibilitate (compressibility) - revenire elastică (recovery) - variația masei (weight variation) - variația grosimii (thickness variation)	ASTM F36J (SR3498/6-2000) ASTM F36J (SR3498/6-2000) ASTM F146 (SF26/6-2000) ASTM F146 (SF26/6-2000)	% % % %	7÷19 Min. 45 Max. 15 Max. 5
	Stabilitate la presiune și temperatură constantă (Resistance to constant temperature and pressure) - 16 ore la 300°C, 50 MPa	DIN 52913 (SF26/4-2009)	MPa	Min. 35

Nota: valorile caracteristicilor fizico-chimice sunt determinate pe material (complex NOVAFER) acoperit pe ambele fete cu un strat antiaderent pe baza de rasina siliconica.

The values of the physical and chemical characteristics have been measured on material coated on both sides with antistick layer consists of silicon resin.